

Tehniskie raksturlielumi - mērķa raksturlielumi, pielaišanas nav minētas

	Baltums	Necaurspīdīgums	Mitrums	Virsmas gludums Bendtsen	Biezums	Vienības masas apjoms
	CIE	%	%	ml/ min	µm	µm/g/m²
	ISO 11475	ISO 2471	ISO 287	ISO 8791/2	ISO 534	-
75 g/m² Eco-Logical	169	93,0	4,0	180	105	1,40
80 g/m² Universal	169	95,0	4,0	120	110	1,38
90 g/m² Inkjet	169	96,0	4,0	100	116	1,29
100 g/m² Presentation	169	97,0	4,0	100	120	1,20
120 g/m² ColourDoc	169	98,0	4,0	50	128	1,07
160 g/m² Office Card	169	97,5 (min)	5,0	50	170	1,06

Papildus informācija par grupo Portucel Soporcel rūpnīcām un produktiem:

grupo Portucel Soporcel rūpnīcas ir FSC-STD-40-004 sertificētas (Soporcel rūpnīca - SW-COC-1783;
Portucel rūpnīca - SW-COC-1829)

ISO 9706 standarts arhīvu papīra izturības prasībām (vairāk kā 200 gadu)

ECF - bezhlora ražošanas tehnoloģija

ISO 9001 standarts (standarts, kas nosaka jebkurai organizācijai nepieciešamo kvalitātes pārvaldības
procesu un procedūru minimumu)

ISO 14001 standarts (sertifikāts, kurā ir norādīta uzņēmuma vides pārvaldības sistēmas atbilstība
ISO 14001:2004 standarta prasībām)

OHSAS 18001 standarts (sertifikāts, kurā norādīta uzņēmuma arodveselības un darba drošības vadības
sistēmas atbilstība standarta OHSAS 18001 prasībām)